## PRODUCTION PROCESS FOR SINTERED COMPACTS

Patent number:

WO8605424

**Publication date:** 

1986-09-25

Inventor:

**HUETHER WERNER (DE)** 

**Applicant:** 

MOTOREN TURBINEN UNION (DE)

Classification:

- international:

B22F3/22; C04B35/00; B22F5/04

- european:

B22F3/10C; B22F3/22; B22F5/04; C04B35/634;

F01D5/28

Application number: WO1986DE00099 19860312 Priority number(s): DE19853509368 19850315

Also published as:

**国 EP0215074 (A1)** 

**Cited documents:** 

GB1363630 US3998917

EP0065702 GB2030065

FR1466697

Report a data error here

#### Abstract of WO8605424

Process of production of complicatedly formed component parts such as turbine blades or turbine wheels of metal or ceramics by injection moulding, using particularly well-suited binding materials.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## PCT

#### WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



#### INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 86/05424 B22F 3/22, C04B 35/00 A1 (43) Internationales B22F 5/04 Veröffentlichungsdatum: 25. September 1986 (25.09.86) (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE86/00099 US. (22) Internationales Anmeldedatum: 12. März 1986 (12.03.86) Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. (31) Prioritätsaktenzeichen: P 35 09 368.4 (32) Prioritätsdatum: 15. März 1985 (15.03.85) (33) Prioritätsland: (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US):
MTU MOTOREN- UND TURBINEN-UNION
MÜNCHEN GMBH [DE/DE]; Dachauer Strasse 665, D-8000 München 50 (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HÜTHER, Werner [DE/DE]; Nikolaus-Lenau-Str. 8, D-8047 Karlsfeld (DE). (81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europäisches Patent), FR (europäisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), JP, LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europäisches Patent), (54) Title: PRODUCTION PROCESS FOR SINTERED COMPACTS

- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON SINTERFORMTEILEN
- (57) Abstract

Process of production of complicatedly formed component parts such as turbine blades or turbine wheels of metal or ceramics by injection moulding, using particularly well-suited binding materials.

#### (57) Zusammenfassung

Verfahren zum Herstellen kompliziert geformter Bauteile wie Turbinenschaufeln oder -rädern aus Metall oder Keramik durch Spritzgiessen unter Verwendung besonders geeigneter Bindemittel.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

ΑT	Österreich	FR	Frankreich	ML	Mali .
ΑÜ	Australien	G/		MR	Mauritanien
BB	Barbados	GE	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BE	Belgien	. Hu		NL	Niederlande
BG	Bulgarien	IT	Italien	NO	Norwegen
BR	Brasilien	JP	Japan	RO	Rumänien
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KF	Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
CG	Kongo	KF	Republik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CM	Kamerun	. LE	Sri Lanka	SU	Soviet Union
DE	Deutschland, Bundesrepublik	∠ Li	Luxemburg	TD	Tschad
DK	Dänemark	M	C Monaco	TG	Togo
FI	Finnland	M	3 Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika

5

10 Verfahren zum Herstellen von Sinterformteilen

#### 15 Technisches Gebiet:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von Sinterformteilen aus Metall oder Keramik durch Spritzgießen einer Masse, die ein austreibbares Bindemittel und gegebenenfalls ein Gleitmittel enthält.

20

#### Stand der Technik:

Bekannte Verfahren umfassen folgende Schritte:

- Mischen des sinterfähigen Metall- oder Keramikpulvers
   mit einem Bindemittel, so daß eine spritzgußfähige
   Masse entsteht.
  - Spritzgießen der Masse zum Formteil
- 30 Austreiben des Bindemittels aus dem Formteil durch eine erste Wärmebehandlung
  - Sintern des entstandenen Rohlings zum Fertigteil
- Falls eine Dichte nahe bei 100 % der theoretischen
   Dichte im Fertigteil erforderlich ist, heißiso-

statisches Nachverdichten

Als Bindemittel werden verwendet:

- a) Thermoplaste (z. B. Polyethylen, Polyethylen-Wachse, Paraffin-Wachse, Cellulose und deren Derivate, Polyamide, Polyaeryle, Styrole)
- b) Duroplaste, Epoxide, Polyimide Polyester, Phenol-Melamin-Resorcinharze

c) Gemische aus den Gruppen a) und b)

Für die Herstellung von Formteilen durch Spritzguß sind folgende Eigenschaften des Bindemittels besonders wichtig:

15

10

5

- Gutes Fließvermögen bereits bei geringen Anteilen des Binders in der Masse
- Erzielen einer guten Formstabilität im Formteil während des Ausheizens
- Vollständige Entfernbarkeit des Binders durch Ausheizen unter Zurücklassen einer einer einstellbaren Menge freien Kohlenstoffes

25

20

Nachteile der bekannten Bindemittel:

Gruppe a) Diese Bindemittel haben den Vorzug eines guten Fließvermögens und sind auch meist vollständig entfern30 bar. Der Nachteil dieser Gruppe liegt darin, daß nur eine geringe Formstabilität zu erzielen ist, weil Thermoplaste beim Ausheizen in die flüssige Phase übergehen. Üblicherweise werden deshalb Gemische von Thermoplasten mit unterschiedlichen Schmelzpunkten gewählt. Trotzdem ist die Temperaturführung während des Ausheizens des

Binders sehr kritisch und der Ausheizvorgang muß sehr vorsichtig, über lange Zeit (3 bis 10 Tage) erfolgen, weil sonst die Gefahr besteht, daß sich die Teile verformen oder Risse entstehen.

5

10

15

Die Bindemittel der Gruppe b) ergeben eine gute Formstabilität der Spritzgußteile. Da ausgehärtete Duroplaste beim Austreiben des Binders nicht aufschmelzen, ist die Gefahr unerwünschter Verformungen oder Rußbildung wesentlich kleiner als bei Thermoplasten.

Die Nachteile dieser Bindemittel bestehen darin, daß nur ein wesentlich geringeres Fließvermögen zu erzielen ist und daß nach dem Ausheizen stets viel freier Kohlenstoff (etwa 15 % bis 50 % bezogen) zurückbleibt.

Im Stand der Technik ist deshalb eine gezielte Einstellung des zurückbleibenden Kohlenstoffes nur in sehr begrenztem Umfang möglich.

20

25

Durch Mischen von Bindemitteln der Gruppe a) und b) zur Gruppe c) lassen sich die Vorteile beider Gruppen bis zu einem gewissen Grad vereinigen, doch treten dann auch die Nachteile beider Gruppen, wenn auch in schwächerem Ausmaß, auf.

#### Darstellung der Erfindung:

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Bindemittel anzugeben, das sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet:

- Erzielen eines guten Fließvermögens
- gute Formstabilität der Teile und verbessertes Ausheizverhalten und gewünschtenfalls:
- Anteil des zurückgelassenen Kohlenstoffes einstellbar von 0.001 % bis 10 %.

15

20

#### 1 Lösung:

Es wird erfindungsgemäß nunmehr ein Verfahren vorgeschlagen zum Herstellen von Sinterformteilen aus Metall oder Keramik durch Spritzgießen einer Masse, die ein austreibbares Bindemittel und ein Gleitmittel enthält, das gekenn-

- 5 bares Bindemittel und ein Gleitmittel enthält, das gekennzeichnet ist durch ein Bindemittel mit
  - einem Thermoplast, dessen Vernetzungsgrad nach der Verarbeitung in der Spritzgußmasse erhöht werden kann und mit Vorteil
  - ein Gleitmittel, wobei dieses Gleitmittel mit Vorteil selbst wiederum aus verschiedenen Bestandteilen besteht und niederviskos (kleiner als 100 Poise) ist, so daß gute Gleiteigenschaften erreicht werden.

Der Anteil des Bindemittels beträgt mit Vorteil zwischen 2 und 20%, bezogen auf die Spritzmasse.

Nach der Formgebung und Vernetzung weist der Thermoplast ein hohes Molekulargewicht und damit einen hohen Schmelzpunkt auf. Damit wird erreicht, daß die, mit dem Binder gemischten Gleitmittel beim Austreiben des Binders bei einer Temperatur entfernt werden können, bei welcher der

nachvernetzte Thermoplast noch nicht schmilzt und daß da-

her dem Formteil eine gewisse Festigkeit verbleibt.

5 Das Gleitmittel läßt sich relativ leicht entfernen, ohne daß der Dampfdruck beim Ausheizen zu Beschädigungen (Ver-

formung, Risse) des Formteils führt.

- Wenn dann bei höherer Temperatur (60 bis 90% der Schmelz30 temperatur) der nachvernetzte Thermoplast ausgetrieben
  wird, sind wegen des vorher entfernten Gleitmittels bereits
  Poren und Kanäle vorhanden, durch die nun auch der Thermoplast entweicht, ohne das Teil zu beschädigen.
- Somit ist ein Bindemittel geschaffen, das sehr gute Gleiteigenschaften aufweist und sich leicht (d.h. relativ schnell) entfernen läßt. Mit Hilfe eines Duroplast-

- 1 Anteils läßt sich der zurückbleibende Kohlenstoff gezielt einstellen, d. h.
  - ein Duroplast wird nur verwendet, wenn es erwünscht ist,
- daß nach dem Ausheizen eine bestimmte Menge Kohlenstoff zurückbleibt.
  - Bei der Herstellung von Sinterformteilen aus Metall oder Keramik mit diesem neuen Bindemittel wird wie folgt verfahren
- a) Aufbereitung einer Masse, bestehend aus dem zu verarbeitenden Pulver und dem Bindemittel; gegebenenfalls wird, um die Homogenität zu erhöhen, ein Lösungsmittel verwendet, das nach dem Mischen der Bestandteile der Masse abgedampft wird.

- b) Verarbeiten der Masse durch Spritzguß zum Formteil
- c) Erhöhen des Vernetzungsgrades des im Bindemittel enthaltenen vernetzbaren Thermoplast mit dafür geeigneten Methoden, wie thermische oder Strahlenvernetzung.
  - d) Austreiben des Binders durch geeignete Wärmebehandlung.
- e) Sintern und gegebenenfalls durch heißisostorisches Pressen Nachverdichten der Formteile auf nahezu vollständige, theoretische Dichte.
- Durch die Erhöhung des Vernetzungsgrades im Thermoplast 30 nach dem Spritzgießen werden zwei Vorteile erzielt:
  - Während des Spritzgießens ist der Thermoplast relativ niedermolekular und niederviskos (kleiner als 100 Poise).
- 35 Das Thermoplast ist nachträglich vernetzbar.

- 1 Wege zur Ausführung der Erfindung:
  - a) Für Bindemittel:

vernetzbarer Thermoplast: Polyethylen, nachvernetzbar durch Wärme bei Anwesenheit von Wasser (z. B. feuchte Atmosphäre in der Behandlungskammer)

Typ: HDPEX CG 71210:10
Hersteller ASEA Kerbel Stockholm

10

- b) für Gleitmittel: Ein Gemisch von Zinkstearat und Stearinsäure zu gleichen Teilen
- 15 c) Zumischbares Duroplast: Phenolharz

  Typ SW 433

  Hersteller: Fa. Bakelite

#### Ausführungsbeispiel 1:

20

Zusammensetzung einer spritzbaren Masse für SiC: Zu verarbeitendes Pulver: sinterfähiges – SiC (Schmelztemperatur 2700  $^{\rm O}$ C), gemischt mit 0,6 % amorphem Bor. Korngröße 1  $\mu$  m, BET spez. Oberfläche 15 m $^{\rm 2}$ /g.

78 % SiC-Pulver, 6 % vernetzbarer Thermoplast, 12 % Gleitmittel, 4 % Duroplast.

Bei diesem Ansatz bleiben nach dem Ausheizen des Binders 1.6 % freier Kohlenstoft im SiC-Formteil zurück, die 30 als Sinteradditiv wirken.

#### Austührungsbeispiel 2:

Zusammensetzung einer spritzbaren Masse für Ni-Basis-35 Legierungs-Formteile: 1 Zu verarbeitendes Pulver: Udimet 700 (Ni-Basis-Legierung), Korngröße kleiner 45  $\mu$ m, mittlere Korngröße 30  $\mu$ m

Zusammensetzung der Masse:

5

20

- 95,5 % U-700 Pulver
  - 2 % vernetzbarer Thermoplast
  - 2.5 % Gleitmittel
- Bei dieser Zusammensetzung bleiben weniger als 0,001 % freier Kohlenstoff im Ni-Basis-Formteil zurück. Dies ist erwünscht, da Kohlenstoff die mechanischen Eigenschaften des Formteils verschlechtert.
- Abwandlungen der beschriebenen Beispiele lassen sich selbstverständlich durchführen, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Insbesondere können auch andere spritzgießfähige, spritzpreßfähige, strangpreßfähige, extrudierbare Metalle oder Keramiken verarbeitet werden.

Das Ausheizen oder Austreiben von Bindemittel und gegebenenfalls Gleitmittel kann im Ausführungsbeispiel 1 entweder kontinuierlich einige Stunden oder abgestuft in Teilschritten von Raumtemperatur auf über einige hundert OC

- 25 (1. Stufe) bis etwa Sintertemperatur (75 95 % der Schmelztemperatur) ininerter Atmosphäre (Ar) erfolgen. Ein so gesinterter Formteil hatte eine Dichte von 3,14 g/cm<sup>3</sup> und 650 N/mm<sup>2</sup> Biegefestigkeit.
- 30 Für das Ausführungsbeispiel 2 können an sich bekannte Ausheiz- und Sinterbedingungen angewandt werden.
- Wichtig ist bei der Erfindung, daß die Additive der Spritzmasse bei sehr verschiedenen Temperaturen entfernt werden und daß dazu ein Thermoplast gehört, dessen Ver-

5

netzungsgrad nach dem Spritzgießen sehr stark erhöht wird, so daß die (Grün-)Teile schon vor dem Sintern ausreichend formstabil sind.

#### Gewerbliche Anwendung:

Für komplizierte Formteile, wie z.B. Turbinenschaufeln oder -räder, die erfindungsgemäß aus Metall oder Keramik durch Spritzgießen hergestellt werden können.

Zur Erfindung gehören auch alle Kombinationen der beanspruchten Merkmale und derjenigen, die in der Beschreibung zur Darstellung der Erfindung erläutert sind.

15

10

20

25

30

5

10 Patentansprüche

- 15 1. Verfahren zum Herstellen von Sinterformteilen aus Metall oder Keramik durch Spritzgießen einer Masse, die ein austreibbares Bindemittel und ein Gleitmittel enthält, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Bindemittels, das ein Thermoplast enthält, dessen Vernetzungsgrad nach der Verarbeitung der Masse zu einem Formteil erhöht wird.
- Verfahren zum Herstellen von Sinterformteilen nach Anspruch 1,gekennzeichnet durch die Verwendung eines Bindemittelanteils von etwa 2 bis 20 %, bevorzugt 4 bis 12 % bezogen auf die spritzgußfähige Masse.
- Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Anteil des im Formteil zurückgelassenen
   Kohlenstoffs zwischen 0 und 10 % bezogen auf die Gesamtmasse durch den Zusatz eines Duroplast eingestellt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet,
  35 daß das verwendete Bindemittel ein niederviskoses
  (niedermolekulares) Gleitmittel enthält, das bei einer

- Temperatur, die zwischen 60 und 90 % der Schmelztemperatur des nachvernetzten Thermoplastes liegt, ausgetrieben wird.
- 5. Verfahren zum Herstellen von Sinterformteilen aus Metall oder Keramik gekennzeichnet durch:
- a) Aufbereitung einer Masse, bestehend aus dem zu verärbeitenden Pulver und dem Bindemittel durch Mischen, wobei gegebenenfalls, um die Homogenität zu erhöhen, ein Lösungsmittel zugegeben und nach dem Mischen der Bestandteile der Masse abgedampft wird,
- b) Verarbeiten der Masse durch Spritzguß zum Formteil,
  - c) Erhöhen des Vernetzungsgrades des im Bindemittel enthaltenen vernetzbaren Thermoplast mit dafür besonders geeigneten Methoden, wie thermische oder Strahlenvernetzung,
  - d) Austreiben des Binders durch geeignete Wärmebehandlung,
- e) Sintern und gegebenenfalls durch heißisostatisches Pressen, Nachverdichten der Formteile auf nahezu vollständige, theoretische Dichte.
- 6. Anwendung des Verfahrens für so kompliziert geformte
  Bauteile wie Turbinenschaufeln oder -räder aus Metall
  oder Keramik.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application N&PCT/DE 86/00099

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, Indicate all) *						
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC						
Int. Cl. 4 B 22 F 3/22; C 04 B 35/00; B 22 F 5/04						
II. FIELDS	B SEARCHED					
	Minimum Documen	tation Searched 7				
Classification	on System	Classification Symbols				
Int. C	C1.4 B 22 F; C 04 B					
	Documentation Searched other t	han Minimum Documentation				
		are Included in the Fields Searched				
		•				
	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *		<del></del>	Relevant to Claim No. 13			
X	GB, A, 1363630 (UNITED KIN		1;2;5			
	AUTHORITY) 14 August 1974,	see the whole				
	document					
Y	·		3-4,6			
	<b></b>		·			
Х	US, A, 3998917 (R.L. ADELM	AN) 21 December				
••	1976, see claim 1; column		1,2,4,5			
	column 5, lines 65-67	4, 11mco 2-15,	1,2,4,5			
37	Column 5, lines 65-67		ا ء د			
Y			3,6			
	·					
Y	EP, A, 0065702 (MTU) 1 Dec		3,4,6			
	claim 5; page 3, lines 1-2	6; page 5, lines				
	1-5; page 10, lines 11,12					
A	GB, A, 2030065 (NORTON CO.	) 2 April 1980,	1-6			
	see claims 64,67,70; page					
	2, line 50	_,	1			
A	ED 3 1466697 (COOPS DODGELATE CO ) 20					
, r	FR, A, 1466697 (COORS PORCELAIN CO.) 20 January 1967, see abstract I 2					
	danuary 1907, see abscract	1 2				
			<u> </u>			
Specia	al categories of cited documents: 10	"T" later document published after the or priority date and not in conflict.	he international filing date			
	ument defining the general state of the art which is not sidered to be of particular relevance	cited to understand the principle	or theory underlying the			
"E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention						
filing date cannot be considered novel or cannot be considered to						
which is cited to establish the publication date of another and document of particular relevance; the claimed invention						
citation or other special reason (as specified)  cannot be considered to involve an inventive step when the cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-						
other means ments, such combination being obvious to a person skilled						
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "4" document member of the same patent family						
IV. CERTIFICATION						
Date of the Actual Completion of the International Search  Date of Mailing of this International Search Report						
	Sent of the Martin Annie of the organization and the sent of the s					
10 Jui	ne 1986 (10.06.86)	9 July 1986 (9.07.	.86)			
Internation	nal Searching Authority	Signature of Authorized Officer				
FOKOL)	EUROPEAN PATENT OFFICE					

# ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/DE 86/00099 (SA 12486)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 23/06/86

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

			•
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
GB-A- 1363630	14/08/74	None	
US-A- 3998917	21/12/76	US-A- 3991029	09/11/76
EP-A- 0065702	01/12/82	DE-A,C 3120501 JP-A- 57198202 US-A- 4478790	09/12/82 04/12/82 23/10/84
GB-A- 2030065	02/04/80	GB-A,B 2107635	05/05/83
FR-A- 1466697		None	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 86/00099

I. KLAS	SIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTAN	DS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle an	zugeben)6
Nach	der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder n	nech der nationalen Klassifikation und der IPC	
int. Cl 4,	B 22 F 3/22; C 04 B 35/0	0; B 22 F 5/04	
II. RECH	IERCHIERTE SACHGEBIETE		
	Recherch	nierter Mindestprüfstoff <sup>7</sup>	
Klassifika	tionssystem	Klassifikationssymbole	
int. Cl.4	B 22 F; C 04 B		
		rüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese erchlerten Sachgebiete fallen <sup>8</sup>	
			•
III, EINS	CHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN <sup>9</sup>		
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> ,soweit er	forderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. 13
х	GB, A, 1363630 (UNITED I AUTHORITY) 14. Augus Dokument	KINGDOM ATOMIC ENERGY st 1974, siehe das ganze	1,2,5
Y			3-4,6
х	US, A, 3998917 (R.L. ADI siehe Patentanspruch Spalte 5, Zeilen 65-	ELMAN) 21. Dezember 1976, n 1; Spalte 4, Zeilen 2-13; -67	1,2,4,5
Y			3,6
Y	EP, A, 0065702 (MTU) 1. Patentanspruch 5; Se Seite 5, Zeilen 1-5;	3,4,6	
A	GB, A, 2030065 (NORTON C Patentansprüche 64,6 Seite 2, Zeile 50	CO.) 2. April 1980, siehe 57,70; Seite 1, Zeile 61 -	1-6
"A" Ver def "E" älte tion	dere Kategorien von angegebenen Veröffentlichunge röffentlichung, die den allgemeinen Stand der Tr iniert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusel eres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem in nalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	echnik "T" Spätere Veröffentlichung, die nach de nen ist meldedatum oder dem Prioritätsdatum ist und mit der Anmeldung nicht kollie Verständnis des der Erfindung zugru oder der ihr zugrundeliegenden Theorie	veröffentlicht worden diert, sondern nur zum ndeliegenden Prinzips
zwi fen nar	röffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsan: eifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das tilchungsdatum einer anderen im Recherchenberk niten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus deren besonderen Grund angegeben ist (wie ausge	Veröf- te Erfindung kann nicht als neu oder als s einem eführt) "Y" Veröffentlichung von besonderer Bede	uf erfinderischer Tätig- utung; die beanspruch-
ein bez	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht te Erfindung kann nicht als auf erfli ruhend betrachtet werden, wenn die einer oder mehreren anderen Veröffer gorie in Verbindung gebracht wird ur		
tun	röffentlichung, die vor dem internationalen Anmen, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum ver nt worden ist	eldeda- einen Fachmann naheliegend ist	
IV. BES	CHEINIGUNG		
Datu	m des Abschlusses der internationalen Recherche 10. Juni 1986	Absendedatum des internationalen Recher  0 9 JUL 1	
1-4-	nationale Recherchenbehörde	Unterschrift des bevollmächsigten Bediens	
111161	Europäisches Patentamt	M. VAN MOL	2

Art *	FR, A, 1466691					1915
A	FR, A, 1466691	7 (COORS Ponts Pon	ORCELAIN Confassung I	0.) 20. Janua 2	ar	
A	FR, A, 1466697	7 (COORS PO	ORCELAIN CO	0.) 20. Janua 2	ar ,	
A	1967, sieł	he Zusammer	nfassung I	2		
	·					
		·				
					i	
				,		
						•
	•					
İ						
	•					
					İ	
			•		1	
					1	
1						
}						
1						
		•				
1				•		
ļ						
			•			
1						

# ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT ÜBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 86/00099 (SA 12486)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 23/06/86

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Datum der Veröffent- lichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		
14/08/74	Keine			
21/12/76	US-A-	3991029	09/11/76	
01/12/82	DE-A,C JP-A- US-A-	3120501 57198202 4478790	09/12/82 04/12/82 23/10/84	
02/04/80	GB-A,B	2107635	05/05/83	
	Keine	·		
	Veröffent- lichung 14/08/74 21/12/76 01/12/82	Veröffent- lichung  14/08/74  Keine  21/12/76  US-A-  01/12/82  DE-A,C JP-A- US-A-  02/04/80  GB-A,B	Veröffent- lichung  14/08/74  Keine  21/12/76  US-A- 3991029  01/12/82  DE-A,C 3120501 JP-A- 57198202 US-A- 4478790  02/04/80  GB-A,B 2107635	